


Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	58,8 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę dla 20°C 55,0 Ah @ C10 dla rozładowania do 1,80 V/celę dla 20°C	
Wymiary	Długość	229 mm
	Szerokość	138 mm
	Wysokość / wys. całkowita	208 / 213 mm
Waga	~ 18,0 kg	
Technologia wykonania	AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa	
Projektowana żywotność	12 lat (dla pracy buforowej w temp. 20°C)	
Rezystancja wewnętrzna	~ 7,2 mΩ (w stanie pełnego naładowania)	
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	Rozładowanie	-20°C ~ +60°C
	Ładowanie	0°C ~ +60°C
	Składowanie	-20°C ~ +60°C
Optymalna temp. pracy	+20°C ± 5°C	
Maksymalny prąd rozładowania	550 A (5 sek.)	
Prąd zwarciov	1400 A	
Maksymalny prąd ładowania	16,5 A	
Napięcie ładowania	Praca buforowa (dla 25°C)	13,5 ~ 13,8 VDC
	Praca cykliczna (dla 25°C)	14,4 ~ 14,8 VDC
Samorozładowanie	średnio 3% pojemności na miesiąc dla 20°C	
Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)	
Rodzaj terminala	Gwint wewnętrzny M6 (moment dokręcenia 8 + 10 Nm)	



CHRAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 20°C)

Napięcie / czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	180,00	137,00	103,00	61,90	36,90	20,70	15,20	12,50	10,10	6,84	5,76	2,98
10.0 V	173,00	131,00	99,20	60,00	35,90	20,20	14,80	12,20	9,81	6,66	5,71	2,97
10.2 V	164,00	125,00	94,20	58,10	35,00	19,80	14,50	11,90	9,64	6,55	5,66	2,96
10.5 V	155,00	118,00	89,20	56,20	34,10	19,30	14,10	11,70	9,46	6,43	5,61	2,94
10.8 V	144,00	109,00	82,70	54,20	33,30	18,90	13,80	11,40	9,29	6,31	5,50	2,91
11.1 V	138,00	105,00	77,00	52,10	32,00	18,10	13,30	11,00	8,92	6,06	5,33	2,80

CHRAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 20°C)

Napięcie / czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	2065,0	1572,0	1176,0	702,0	433,8	257,4	181,8	150,6	117,0	80,9	61,0	30,9
10.0 V	1976,0	1506,0	1128,0	690,0	424,2	252,0	177,6	147,5	115,2	79,7	60,0	30,4
10.2 V	1887,0	1434,0	1074,0	678,0	414,6	247,2	174,0	144,4	112,2	78,0	58,7	29,8
10.5 V	1809,0	1374,0	1032,0	666,0	405,0	240,6	170,4	141,3	111,0	77,1	58,1	29,5
10.8 V	1719,0	1308,0	978,0	660,0	394,2	234,6	164,4	138,2	110,4	76,7	57,8	29,3
11.1 V	1651,0	1256,0	940,0	632,0	378,6	225,1	159,9	132,6	106,2	73,6	55,5	28,1

SPEŁNIANE NORMY

PN-EN 60896-21:2007	ISO 9001
PN-EN 60896-22:2007	ISO 14001
PN-EN 61056-1:2013	
PN-EN 61056-2:2013	
PN-E-83016:1999	